

ПАКЕТ ПРИСАДОК РА-4502

ТУ ВУ 390401182.030-2012	Пакет присадок для получения моторных масел для тяжело нагруженных дизельных двигателей.		
Основные преимущества	Отличная защита от износа цилиндропоршневой группы, вызываемого коррозией выхлопных газов. Отличная защита компонентов клапанного механизма. Высокий уровень профилактики против высокотемпературных отложений. Превосходный уровень контроля сажевых отложений.		
Рекомендации по использованию	Дозировка*, % масс.		
CI-4/SL	13.6 %		
CH-4/CG-4/SJ	11.9 %		
CG-4/SJ	10.5 %		
* - в комбинации с загущающими и депрессорными присадками			
Некоторые физико-химические свойства			
Показатели	Минимум	Типичное значение	Максимум
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	-	100.0	120.0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	170	210	-
Щелочное число, мг КОН/г	72	92	-
Содержание кальция, % масс.	2.30	2.70	-
Содержание цинка, % масс.	0.85	0.95	-
Содержание азота, % масс.	0.50	0.62	-
Содержание сульфатной золы, % масс.	-	10.9	11.5
Условия применения	Рекомендуемая температура растворения продукта в базовом масле не должна превышать 70 °С. Для растворения могут быть использованы любые устройства, обеспечивающие равномерное растворение продукта в базовом масле. Срок годности при температуре окружающей среды – 12 месяцев.		
Требования по безопасности	Перед использованием продукта настоятельно рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности продукта.		