

ПАКЕТ ПРИСАДОК PA-2610

ТУ ВУ 390401182.040-2019	Пакет присадок для получения моторных масел.
Рекомендации по использованию	Дозировка*, % масс.
SJ/CF/CF-4	2.5 % PA-2610 + 4.0 % PA-2600
CF-4/SG	1.5 % PA-2610 + 4.0 % PA-2600 + 0.8 % CCK-400D
SG/CD	1.6 % PA-2610 + 3.6 % PA-2600 ¹

* - в комбинации с загущающими и депрессорными присадками
1- эквивалентно 5.2 % PA-2615

Некоторые физико-химические свойства

Показатели	Минимум	Типичное значение	Максимум
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	-	72.0	120.0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	180	210	-
Щелочное число, мг КОН/г	20.0	42.0	-
Содержание азота, % масс.	-	1.15	-
Содержание цинка, % масс.	0.50	0.80	-
Содержание сульфатной золы, % масс.	-	4.2	5.0

Условия применения	Рекомендуемая температура растворения продукта в базовом масле не должна превышать 70 °С. Для растворения могут быть использованы любые устройства, обеспечивающие равномерное растворение продукта в базовом масле. Срок годности при температуре окружающей среды - 12 месяцев.
Требования по безопасности	Перед использованием продукта настоятельно рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности продукта.