

ПАКЕТ ПРИСАДОК РА-2620

ТУ ВУ 390401182.040-2019	Пакет присадок для получения моторных масел.		
Рекомендации по использованию	Дозировка*, % масс.		
SL/CF/CF-4	3.4 % PA-2620 + 4.1 % PA-2600		
* - в комбинации с загущающими и депрессорными присадками			
Некоторые физико-химические свойства			
Показатели	Минимум	Типичное значение	Максимум
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	-	42.0	120.0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	180	210	-
Щелочное число, мг КОН/г	20	37	-
Содержание кальция, % масс.	0.70	0.95	-
Содержание цинка, % масс.	0.50	0.60	-
Содержание сульфатной золы, % масс.	-	4.5	5.0
Условия применения	Рекомендуемая температура растворения продукта в базовом масле не должна превышать 70 °С. Для растворения могут быть использованы любые устройства, обеспечивающие равномерное растворение продукта в базовом масле. Срок годности при температуре окружающей среды - 12 месяцев.		
Требования по безопасности	Перед использованием продукта настоятельно рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности продукта.		