

ПРИСАДКА СУКЦИНИМИДНАЯ С-5А

ТУ 38.101146-77	Беззольный сукцинимидный дисперсант, произведенный на основе полиизобутилена со средней молекулярной массой 1000. Используется совместно с антиокислительными и нейтрализующими присадками при производстве моторных масел для бензиновых и дизельных двигателей.		
Показатели	С-5А марка А	С-5А марка Б	С-5А марка В
	Типичные значения		
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	95	88	85
Температура вспышки в открытом тигле, °С	220	220	225
Щелочное число, мг КОН/г	32.3	29.0	24.0
Содержание азота, % масс.	1.78	1.55	1.43
Массовая доля активного вещества, %	52	44	45
Условия применения	Рекомендуемая температура растворения продукта в базовом масле не должна превышать 80 °С. Для растворения могут быть использованы любые устройства, обеспечивающие равномерное растворение продукта в базовом масле. Срок годности при температуре окружающей среды - 24 месяца.		
Требования по безопасности	Перед использованием продукта настоятельно рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности продукта.		