

ПРИСАДКА СУКЦИНИМИДНАЯ С-1100

ТУ ВУ 390401182.026-2012	Сукцинимидный беззольный дисперсант, произведенный на основе полиизобутилена со средней молекулярной массой 1000. Обеспечивает высокий уровень защиты от низкотемпературных и лаковых отложений в бензиновых и дизельных двигателях.		
Показатели	Минимум	Типичное значение	Максимум
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	200.0	290	400.0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	180	225	-
Щелочное число, мг КОН/г	65	67	-
Содержание азота, % масс.	2.60	2.70	-
Кислотное число, мг КОН/г	-	3.0	6.0
Условия применения	Рекомендуемая температура растворения продукта в базовом масле не должна превышать 80 °С. Для растворения могут быть использованы любые устройства, обеспечивающие равномерное растворение продукта в базовом масле. Срок годности при температуре окружающей среды - 12 месяцев.		
Требования по безопасности	Перед использованием продукта настоятельно рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности продукта.		