

ПРИСАДКА ВНИИ НП-354

ТУ 38.101680-77	Раствор диалкилфенилдитиофосфата цинка в минеральном масле. Используется в качестве ингибитора окисления и противоизносной присадки для получения моторных, морских и промышленных масел.		
Показатели	Минимум	Типичное значение	Максимум
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	-	19.0	25.0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	165	195	-
Содержание цинка, % масс.	2.40	2.80	-
Содержание фосфора, % масс.	2.30	2.60	-
Содержание серы, % масс.	4.50	5.00	-
рН раствора присадки	2.70	3.00	-
Условия применения	Рекомендуемая температура растворения продукта в базовом масле не должна превышать 70 °С. Для растворения могут быть использованы любые устройства, обеспечивающие равномерное растворение продукта в базовом масле. Срок годности при температуре окружающей среды - 24 месяца.		
Требования по безопасности	Перед использованием продукта настоятельно рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности продукта.		